



## KÖSTER Crisin Cream

Technický list / Číslo výrobku M 278

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14

- Oficiálna skúšobná správa, MFPA, Lipsko podľa technického listu WTA 4-4-04, Obsah vlhkosti 95%

## Bezrozpúšťadlová živica / silánový injektážny krém proti vzliňajúcej vlhkosti



### Vlastnosti

KÖSTER Crisin Cream je bezrozpúšťadlová živica / silánový injektážny krém proti vzliňajúcej vlhkosti.

### Technické údaje

Materiálová báza	Kombinácia silánových živíc
Farba	biela
Hustota	0,85 g / cm <sup>3</sup>
Aktívne zložky	cca. 85 %
Konzistencia	pastovitá, pevná
Aplikačná teplota	+ 5 °C to + 35 °C

### Oblasti použitia

KÖSTER Crisin Cream je retroaktívna hydroizolácia proti kapilárnej vlhkosti. Môže byť použitý zvnútra a / alebo zvonku budovy. Môže sa použiť v prípadoch vysokého stupňa prenikania vlhkosti (95% +/- 5% nasýtenia) a so všetkými stupňami kontaminácie soľou.

### Aplikácia

Otvory s priemerom 14 mm sú vŕtané vodorovne, ideálne v prvej škáre muriva. Vŕtajte do hĺbky 3 cm od ukončenia steny, nevŕtajte úplne cez stenu. Vyvŕtané otvory sa čistia prepláchnutím vodou alebo stlačeným vzduchom. Otvory sú vzdialené 10 cm od seba nezávisle od hrúbky steny. Krém KÖSTER Crisin Cream sa injektuje z kartridže ručnou pištoľou vybavenou injektážnou trubicou. Otvory je možné okamžite utesniť pomocou malty KÖSTER KB Fix 5. Pri použití tlakovej injektážnej pumpy, sa na naplnenie použijú 10 l vedierka.

### Spotreba

v závislosti od hrúbky muriva a v závislosti od priemeru vyvŕtaného otvoru. Bližšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku.

Hrúbka steny (cm)	Spotreba (ml / m)	Pri 310 ml kartuši (m)	Pri 530 ml kartuši (m)
12	ca. 140	2.2	3.8
24	ca. 330	0.9	1.6
36	ca. 510	0.6	1.0

### Čistenie

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

### Balenie

M 278 310	310 ml cartridge
M 278 600	600 ml foilbags

### Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote (približne + 20 ° C). V pôvodne uzavretých obaloch môže byť materiál skladovaný minimálne 12 mesiacov.

### Súvisiace produkty

KÖSTER KB-FIX 5	Čís. výr. C 515
KÖSTER Special Caulking Gun	Čís. výr. J 981
KÖSTER Polysil TG 500	Čís. výr. M 111
KÖSTER Fine Plaster	Čís. výr. M 655 025
KÖSTER Restoration Plaster Grey	Čís. výr. M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White	Čís. výr. M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Fast"	Čís. výr. M 663 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Light"	Čís. výr. M 664 020

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.