



KÖSTER Contact Adhesive

Technický list / Číslo výrobku RT 102

Vydané Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200-07-03

Jednozložkové kontaktné lepidlo pre detaily a spojenia s KÖSTER-ECB a membránami KÖSTER TPO bez textilnej podložky na podklady bez TPO

Vlastnosti

KÖSTER Contact Adhesive je jednozložkové kontaktné lepidlo pripravené na použitie pre detaily a spojenie s KÖSTER ECB a membránami KÖSTER TPO bez textilnej podložky pri pripojeniach a detailoch k rôznym podkladom, nie na TPO.

Technické údaje

Teplota pri aplikácii	min. + 5 °C
Optimálna teplota	+ 5 °C to + 25 °C
Hustota	0.75 g / cm ³
Farba	zelená
Viskozita (+ 20 °C)	2250 ± 750 mPa·s
Bod vzplanutia (metóda < 0 °C uzatvorenej nádoby)	
Percento pevných látok	31.5 ± 2 %

Podklad

Podklad musí byť pevný, bez nečistôt ako je prach, mastnota a olej. Môže byť potrebné, aby sa podklad napenetroval s KÖSTER Bitumen Primer, aby sa uľahčilo prilepenie. V prípade pochybností o tom, či je možné dosiahnuť správnu väzbu, vykonajte testy adhézie.

Vhodné podklady:

- kov
- plasty
- betón
- murivo
- drevo
- bituménové pásy

Aplikácia

Aplikácia sa musí vykonať podľa návodu KÖSTER.

Kontaktné lepidlo KÖSTER Contact musí byť pred použitím dobre premiešané. Kontaktná lepiaca vrstva KÖSTER sa nanáša štetkou, špachtľou alebo valčekom na zadnú stranu membrány a na podklad. Optimálna teplota spracovania je + 15 °C až + 25 °C. Materiál neaplikujte pod + 5 °C.

Po aplikácii počkajte 5 - 20 minút, kým sa vyparia rozpúšťadlá.

Správny čas na lepenie sa dá určiť pomocou testu prsta. Kontaktné lepidlo KÖSTER by malo byť stále lepiace, ale nemalo by sa lepiť na prst. Aplikujte membránu na jej konečnú polohu, pričom dbajte na to, aby sa pod membránou nevytvorili vzduchové bubliny. Z dôvodu silnej adhéznej schopnosti KÖSTER Contact Adhesive korekcie nie sú možné.

Ak je to potrebné, použite valček na pevnú pritlačenie membrán.

Neprekročte dobu lepenia nad 60 minút.

Spotreba

175 - 250 g / m² na každú stranu

Spotreba: 175 - 250 g / m² na každú stranu

Balenie

RT 102 004

4.5 kg jerrycan

Skladovanie

Skladovať v chlade a suchu. V pôvodne uzavretých obaloch je možné skladovať minimálne 9 mesiacov.

Bezpečnosť

Kontaktné lepidlo KÖSTER obsahuje horľavé organické rozpúšťadlá. Používajte ochranné okuliare a rukavice odolné proti rozpúšťadlám. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a nefajčite počas spracovania. Označovanie v súlade s nariadeniami o nebezpečných látkach: Pozri karty bezpečnostných údajov. Pri spracovaní materiálu dodržiavajte všetky príslušné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty

KÖSTER ECB 2.0	Čís. výr. RE 820
KÖSTER TPO 1.5	Čís. výr. RT 815
KÖSTER TPO 1.8	Čís. výr. RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Čís. výr. RT 820
Živичný penetračný náter KÖSTER	Čís. výr. W 110 010
KÖSTER Spatula	Čís. výr. X 987 001

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.