



KÖSTER TPO Primer pre MS Flexfolie

Technický list / Číslo výrobku RT 109 001

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14

Jednozložkový základný náter na báze rozpúšťadiel na zlepšenie príľnavosti pri použití KÖSTER MS Flex Foil na strešné a hydroizolačné membrány KÖSTER TPO a ECB

Vlastnosti

Vlastnosti KÖSTER TPO Primer pre MS Flex Foil podporuje príľnavosť na strešné a hydroizolačné membrány KÖSTER.

Výhoda: - jednozložkový - ľahké spracovanie - rýchloschnúci - nízka spotreba

Technické údaje

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Aplikačná teplota | nad + 5 °C |
| Skupenstvo | transparentná kvapalina |
| Čakacia doba po aplikácii | 5-30 min |
| Viskozita | 30-80 mPa·s |
| Hustota | 0,85 g/cm ³ |
| Spotreba | 30 - 50 g /m ² |

Oblasti použitia

Oblasti použitia Ako základný náter na strešné a hydroizolačné membrány KÖSTER TPO, TPO Pro a ECB pred použitím KÖSTER MS-Flex Foil.

Podklad

Strešné a tesniace membrány KÖSTER TPO, TPO PRO a ECB musia byť čisté a suché. Strešné fólie KÖSTER TPO PRO a strešné fólie KÖSTER TPO a ECB, ktoré boli dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom, by sa mali čistiť aj čističom KÖSTER TPO Cleaner. Na zlepšenie príľnavosti je potrebné pásy zdrsniť hrubým brúsnyim papierom alebo niečím podobným.

Aplikácia

KÖSTER TPO Primer pre MS Flex Foil sa vtiera do povrchu čistiacou handričkou. Po zaschnutí základného náteru ihneď naneste KÖSTER MS Flex Foil v súlade s návodom na spracovanie KÖSTER MS Flex Foil

Spotreba

ca. 30 - 50 g/m²

Balenie

RT 109 001

1 l bottle

Skladovanie

Nádoby sa musia skladovať pri teplote +5 °C až +30 °C v originálne uzavretých nádobách. Chránite pred priamym slnečným žiarením, vodou a mrazom. V originálnych uzavretých nádobách možno skladovať minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Výrobok je horľavý. Skladujte v pôvodnom obale na suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste rukavice a okuliare. Pri používaní výrobku dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty

KÖSTER MS Flex Foil Čís. vyr. W 200
KÖSTER Superfleece 10 cm (105 cm) / Čís. vyr. W 412
120 g

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zožiadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.