



KÖSTER Superfleece 10 cm (105 cm) / 120 g

Technický list / Číslo výrobku W 412

Vydané Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0200-04-11

Vysoko pevná polyesterová netkaná výstužná tkanina pre tekuté hydroizolačné výrobky

Vlastnosti

KÖSTER Superfleece je vysoko pevná polyesterová netkaná textilná vhodná na použitie s tekutými hydroizolačnými produktmi na vystuženie v rohoch, oblastiach náchylných k praskaniu a pripojeniu k žľabom, vpustom a podobným detailom. Používa sa na vystuženie predovšetkým na v miestach zaoblení skosení, opráv trhlín, zosilnenie prestupov a ventilačných šácht.

KÖSTER Superfleece vytvrdzuje spoločne s hydroizolačným tekutým produktom a vytvára vysoko odolnú vrstvu odolávajúcu prnutiu v trhlinách. Na použitie s kvapalnými hydroizolačnými produktmi ako KÖSTER MS Flex Foil, KÖSTER NB Elastic, KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE a KÖSTER BD 50.

Výhody:

- Vysoká flexibilita.
- Ľahká netkaná textilná; ľahko tvárna
- hydrofilná; dobré spojenie s hydroizolačným produktom.
- univerzálny produkt; použitie s viacerými kvapalnými hydroizolačnými systémami.
- Pre použitie vo vlhkých priestoroch, balkóny, terasy, strechy, spoje podlahových stien, rohy, hrany, trhliny, žľaby, vpusty a ďalšie detaily.

Technické údaje

Šírka	10 cm
Dĺžka	50 m roll
Hrúbka	0.8 - 1.0 mm
Hmotnosť	120 g / m ²
Farba	biela
Pevnosť v ťahu	150 N / 5 cm
Predĺženie pri porušení	cca. 90%
Pevnosť pri roztrhnutí	20 N

Oblasti použitia

KÖSTER Superfleece umožňuje vytvoriť homogénnu tesniacu vrstvu a zabezpečuje bezpečnú výstuž v oblasti rohov a okrajov, dilatačných spojoch, trhlín a detailov v oblasti kúpeľní, mokrých miestností, balkónov, terás atď.

KÖSTER Superfleece sa používa ako vystužujúca vrstva v oblastiach, kde dochádza k praskaniu, v oblastiach prechodov na odvodňovacie prvky, napr. odtoky, vpusty a podobných detailoch.

KÖSTER Superfleece je kompatibilný s produktami KÖSTER 21, KÖSTER MS Flex Foil, KÖSTER NB Elastic, KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan, KÖSTER Dachelastic, KÖSTER Dachflex, KÖSTER KBE Liquid Foil a KÖSTER BD 50.

Podklad

Podklad musí byť suchý, bez nečistôt, olejov a tukov a iných látok znižujúcich príľnavosť. Tiež musí byť nosná a pripravená tak, že aplikácia tekutej izolácie sa môže vykonať bezchybne a rovnomerne.

Uvoľnené časti alebo látky znižujúce príľnavosť musia byť odstránené. Trhliny nad 3 mm musia byť vopred ošetrené pomocou tmelu KÖSTER PU 907 alebo KÖSTER Joint Sealant FS.

Aplikácia

Prvá vrstva zvoleného tesniaceho materiálu sa aplikuje v zodpovedajúcej hrúbke vrstvy, ale minimálne 1 mm. Potom sa KÖSTER Superfleece umiestni priamo na čerstvý povrch materiálu a zapracuje sa širokou štetkou alebo stierkou bez dutín, vrások a bublín. Stlačením KÖSTER Superfleece do podkladu sa zaručujete úplný kontakt.

Po čakacej dobe asi 30 až 60 minút, v závislosti od vybraného tesniaceho materiálu a podmienok sušenia na mieste, sa môže aplikovať druhá vrstva tesniaceho materiálu. Treba venovať pozornosť starostlivému zabudovaniu.

Pre aplikáciu v miestach detailov, ako sú rohy, sa musí KÖSTER Superfleece patrične narezať. Prekrytie pásov musí byť minimálne 5 cm.

Nakoniec aplikujte vrchnú/né vrstvy. Musia sa dodržiavať príslušné technické listy.

Zabezpečte prekrytie min. 5 cm.

Balenie

W 412 010	50 m roll, width 10 cm
W 412 105	50 m roll, width 105 cm

Skladovanie

Skladujte v suchom a teplotne stálom prostredí 36 mesiacov.

Súvisiace produkty

KÖSTER BD 50	Čís. výr. B 290 010
KÖSTER Joint Sealant FS-V	Čís. výr. J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H	Čís. výr. J 232
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey/sivý	Čís. výr. J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey	Čís. výr. J 234
KÖSTER PU 907	Čís. výr. J 235
KÖSTER Elastic Roof	Čís. výr. R 238 015
KÖSTER Dachflex	Čís. výr. R 260 020
KÖSTER MS Flex Foil	Čís. výr. W 200 006
KÖSTER 21	Čís. výr. W 210 020
KÖSTER NB Elastic Grey	Čís. výr. W 233 033
KÖSTER NB Elastic White	Čís. výr. W 234 033
KÖSTER KBE Liquid Film	Čís. výr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2C	Čís. výr. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2C	Čís. výr. W 252 032

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.